

作業前注意事項

必ずお読みください

※ガラスリペアはガラスの復元は出来ません。キズの進行を抑えるためのものです。

【キズの種類と修復度合】

消



残

花形・星型・線キズはキズが残ります。

※原寸大の大きさです。



ブルズアイ



複合型キズ



花形キズ



星型キズ




線キズ



キズやヒビが500円玉より大きな場合はリペアが出来ません。

レジン液を傷に浸透させるのに加圧作業を行います。

規定の圧力以上に加圧するとガラスが割れる恐れがあります。



フロントガラスの縁から10cm以内にあるキズやヒビはリペアが出来ません。

走行時に応力が掛り、傷が広がる恐れがあります。



ガラスの表面を触手し異常に高温・低温の場合は以下を行って下さい。

夏場：日陰で窓を開け15分程度放置する。

冬場：窓を閉め暖房で26℃に設定し15分程度放置する。

ガラスは急激な温度変化で割れる恐れがあります。



ガラスの汚れ・水分は必ず除去してから作業を行って下さい。

レジン液は水分と混ると白く濁ることがあり、視野の妨げとなる恐れがあります。



リペア作業が終了するまではリフトアップしたり車を動かしたりしないで下さい。

ガラスは振動や歪みを与えると傷が広がる可能性があります。