



PROFESSIONAL CHOICE

# PRKプライマー SP・SPmini



PRKプライマーは、従来、接着が困難とされていたポリプロピレン (PP)、EPDM、ポリアセター (POM)、軟質塩ビ (SPVC) などの難接着材を短時間で強力に接着することが可能な難接着材用前処理剤です。

### 《使用方法》

- ① 接着面についている汚れ、油分を取り除きます。
- ② ガーゼや布などに含ませて、接着面に 2～3 回擦りつけるように塗布してください。  
(刷毛による塗布も可。)
- ③ 15 分以上乾燥させてください。
- ④ 乾燥後、接着面の片面に PM を点、線状に適量塗布し、すぐに貼り合わせて固定してください。
- ⑤ 実強度に達するまで、約 30 分は静置してください。

### 注意

- ・塗布量が多すぎると接着力が得られないことがあります。塗りすぎに注意してください。
- ・異種材料を接着する場合、難接着剤のみに処理を行ってください。

### 《オープンタイム》

プライマー塗布後、プライマーの効果が維持する時間

PRK プライマー：1 週間 (PP にプライマーを布にて 3 回擦りつけた場合)

### 《注意》

オープンタイムはプライマーの塗布量、作業環境、被着材などにより変化します。  
処理後 (乾燥後)、可能な限り、速やかに接着を行ってください。

商品名	型番	商品 CD	荷姿	内容量
PRK プライマー	SP	1035	1 缶	380ml
	SP mini	1038	10本/箱	10ml



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770