



PROFESSIONAL CHOICE

# UV レジン液 QC-60( 初期導入 )

浸透～仕上作業用



☆「QC-60」 [60cps] で殆どのキズは修復できます。


☆UVレジンに空気遮断し、紫外線ランプの照射により車の外側から約5分間で硬化します。

☆ガラスの表面温度が5～30℃の範囲内で作業して下さい。

☆使用後は必ずフタを閉め冷暗所にて保管して下さい。

☆この製品にはアクリル酸が<7%含まれています。

☆365～400nmの波長で硬化するように設計されています。



## 《使用上の注意》

- 万一飲み込んだ場合、直ちに吐き出させ医師の診断を受けること。
- 誤って目に入った場合、顔・皮膚などに付着した場合は、直ちに十分な清水で洗浄し、異常がある場合は医師の診断を受けること。
- 鶏子供の手の届かない所に施錠して保管のこと
- 常に直射日光を避けて保存のこと。
- 内容物や容器を廃棄する場合は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託のこと。

商品名	型番	商品CD	容量	粘度	荷姿
UVレジン液 QC-60	QC-60	2570	1/2 OZ(14g)	60cps	1本



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770