



PROFESSIONAL CHOICE



錆轉換処理剤

サビとまーる

《特長》

- ※サビ除去(轉換)・・・赤サビを化学反応により、錆びにくい黒サビに変化させます。
- ※サビ防止(被膜)・・・乾燥後はプライマー被膜が形成され、良好な防錆効果が得られます。
- ※上から塗装可能・・・サビとまーる乾燥後は、塗料が直接塗れます。

《用途》

鉄・鋳物のサビ補修や塗装用プライマーとして(※上塗り塗装は行ってください)
トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回り等

《使用方法》

- 浮きサビ前処理⇒サビとまーる塗布⇒完全乾燥後塗布上塗り
- ①表面に浮上した錆をワイヤーブラシで落とします。
 - ②ご使用前に容器を良く振ってください。
 - ③刷毛で直接錆びている部分に塗って下さい。
※残った液や使用した刷毛を容器本体に戻さないでください。
 - ④30分後再度2度塗りして下さい。
 - ⑤完全乾燥後、上塗り塗装をして下さい。

赤サビ⇒黒サビ



乾燥時間

指触乾燥：約 30 分 / 完全乾燥：約 6 時間 (25℃)

※気候状況により乾燥時間は異なります。

塗布面積の目安

1kg で約 8 m² ~ 12 m² (2 回塗り)

《施工例》

使用前



使用后



《注意》

使用用途以外にはご使用にならないで下さい。

鉄・鋳物以外の金属(アルミ・ステンレス・銅・真鍮など)には使用できません。

メッキ部分や一部ウレタン塗料へはご使用できません。

《保管上の注意》

冬期間凍結する恐れがあります。必ず室内で -3℃以上の場所で保管して下さい。
凍結しますと樹脂分が固化し使用出来なくなる恐れがあります。

商品名	型番	商品 CD	荷姿
サビとまーる	SAB	1155	1kg×4 缶入
	SAB20	1154	20kg



旭エンジニアリング株式会社
<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770