

レジン液

商品名	荷姿		粘度	容量	商品CD	用途
QC-60	白色容器 (赤ラベル)		60cps	1/2OZ(14g)	2570	☆浸透～仕上作業用☆最も多目的に使用できる標準品。UVランプ(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化する。
CF-10	白色容器 (白ラベル)		10cps	1/2OZ(14g)	2575	☆浸透作業専用☆QC60の1/6と低粘度なため、浸透性がよく冬場の作業や線傷に向いているが、仕上作業には不向きである。UVランプ(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化する。
PF	白色容器 (青ラベル)		2,000cps	1/2OZ(14g)	2613	☆仕上作業専用☆QC60の約30倍と高粘度なため、特に衝撃点部の深い窪み傷の仕上げ作業に向いているが、浸透性が悪く浸透作業には使用できない。UVランプ(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化する。
NL	黒色容器 (白ラベル)		60cps	1/2OZ(14g)	2603	自然光(懐中電灯・B80白熱球)、紫外線でも硬化する。フロントガラスのラミネート膜には紫外線防護膜があり自然光線で硬化させる方法として開発。車の内側から硬化する。使用方法が複雑なため需要は極めて少ない。

自然光(可視光線)に使用する電磁波の波長は、短波長側が360nm～400nm、長波長側が760nm～830nmです。可視光線より波長の短いものを紫外線、長いものを赤外線と呼びます。

SINCE 1968



旭エンジニアリング株式会社

<http://www.asahi-engineering.com>