



PROFESSIONAL CHOICE

高温耐熱型グルー灰色 Heat Metal Glue

高温耐熱型グルー白色 Clear Metal Glue



本品は特別な設備や技術を必要とせず、主剤と硬化剤を混ぜ合わせるだけで金属のように硬化し、穴埋め、巣埋め、肉盛り、再生補修などが簡単に行うことが出来ます。

金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。

エア、水、海水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダなど耐薬品性にも優れています。

バルブ、タンク、ラジエター、ダクト、ドレン、ジョイント、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどアイデア

次第で補修箇所が広がります。完全硬化後は穴、ねじ切り、研磨、塗装など追加加工することができ、電気不良导体なので、異種金属間の補修を行っても電蝕が起きません。

製品名	配合比率 主剤：硬化剤	可使時間(25℃)	完全硬化(25℃)	使用温度範囲	硬度 ASTM D2240	絶縁耐力 ASTM D149	圧縮強度 ASTM D1002
Heat Metal Glue 高温耐熱型グルー	1：1	25分間	4時間	断続 -40～300℃ 連続 -40～240℃	85	1400volts/mil	9,425psi(65mpa)
Clear Metal Glue 高温耐熱型グルー							

〈使用方法〉

1.足付け作業

1種又は2種ケレン作業を行ってください。

サンドブラスト、サンダー、カップブラシ、ワイヤーブラシ、サンドペーパー（＃40）などを使用してください。

2.計量・混合



3.塗布

ゴム手袋を着用し6mm程度の厚みで押し付けて塗布してください。

4.硬化

硬化時間は温度により変化します。

商品名	型番	商品CD	荷姿	大箱	内容量	塗布体積
Heat Metal Glue 灰色	HMG	0870	6本/1箱	6本/1箱×6箱	24ml	25cm ³ /1本
Clear Metal Glue 白色	CMG	0873				



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL：(06)6452-5811

FAX：(06)6452-5770